

Megaflon® CM15

Teknik Özellikler Tablosu

Özellikler	Test Metodu	Birim	Değer
Yoğunluk	ISO 1183-1	Kg/cm ³	2.235
Akma Gerilmesi	D4745 2011	N/mm ²	21.5
Çekme - Kopma Gerilmesi	D4745 2011	%	255
Basma Dayanımı	D695	Kg/cm ²	63
Sertlik	53505 2000-08	N/mm ²	62.1
Çentik Darbe Dayanımı	D256	Kj/m ²	15
Sürtünme Katsayısı, Statik	-	-	0.05
Sürtünme Katsayısı, Dinamik	-	-	0.06
Çap Küçülmesi	Internal	%	3.87
Çalışma Sıcaklığı	Internal	°C	-260/+270

Bu teknik bilgi formunda yer alan bilgiler bugüne kadar güvenilir olduğuna inandığımız ve farklı test metodlarıyla deneyimlediğimiz verilerdir. Bu nedenle, bir rehber niteliği taşımakta olup tüm koşul ve şartlar için net bir garanti vermemektedir. Her işlemde farklı etki görülebilmesi durumundan ötürü uygulama testleri yapılmasını mutlak surette önermekteyiz. Tabloda yer alan değerler tipik değerler olup, işlem bazlı spesifik olarak yorumlanmamalıdır. Dolayısıyla değerler bilgi amaçlı olup hiçbir yasal hak tanınamaktadır. Herhangi bir teknik ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde lütfen bizlerle iletişime geçiniz.

Şirketimiz bu teknik bilgi formuyla ürüne dair kullanım esnasında veya sonrasında doğabilecek herhangi bir sorumluluğu üstlenmemektedir. Herhangi bir uygulama öncesinde söz konusu ürünün mutlaka kullanım şartlarına uygun şekilde test edilerek kullanıcı tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.